

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Το INTEPOX SPECIAL PRIMER είναι έγχρωμο εποξειδικό αστάρι μετάλλων δύο συστατικών με διαλύτες. Προσφέρει ισχυρή αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία σε κάθε μεταλλική επιφάνεια και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα οξέα, τα αλκάλια, σε πετρελαιοειδή, σε διαλύτες, το θαλασσινό νερό κ.α. Παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στην τριβή.

Λόγω των ισχυρών αντισκωριακών προσθέτων που περιέχει, μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στη σκουριά, ενώ χάρη στην ισχυρή του πρόσφυση είναι κατάλληλο για γαλβανιζέ και inox επιφάνειες. Χρησιμοποιείται, επίσης και για δομικές επιφάνειες με μειωμένη πρόσφυση και απορροφητικότητα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Μέθοδος Εφαρμογής:	Πινέλο, ρολλό, πιστόλι
Αναλογία ανάμιξης (κ.β.):	8A : 1B
Αραίωση:	» Πινέλο/ρολλό: Έως 5% » Πιστόλι: Έως 15% με SOLVENT 450 της INTECHROM
Απόδοση:	6 - 8 m ² /Lt ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Στέγνωμα:	Σε αφή: 1 - 2 ώρες
Επαναβαφή:	Μετά από 10 - 16 ώρες
Χρόνος Ζωής μείγματος:	2 - 3 ώρες
Αποχρώσεις:	Γκρι
Συσκευασία (A+B):	Μεταλλικά δοχεία 1Kg, 5Kg, 20Kg
Αποθήκευση:	Σε προστατευμένο χώρο σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C

Εκδόθηκε: 13/2/2020.
Το παρόν αντικαθιστά
κάθε προηγούμενο

Π.Ο.Ε. (ΠΗΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ): Κατηγορία Α/ι Δ. 'Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών'. Οριακή τιμή ΠΟΕ: 500g/l (2010). Το προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 499g/l Π.Ο.Ε.



ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Τύπος:	Εποξειδική Ρητίνη
Πυκνότητα (A+B):	1.35 ± 0,02 kg/Lt (Λευκό)
Ιξώδες (A+B):	82 ± 5 KU
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ:	45 ± 5 μm ανά στρώση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, άλατα ή άλλα σαθρά υλικά και να έχουν λειανθεί με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Τυχόν κενά και μικρορωγμές πρέπει να γεμίζονται με τον κατάλληλο στόκο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προσθέστε όλο το B συστατικό στο A και αναμειγνύετε 2 - 3 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της ανάμιξης προσθέστε το διαλυτικό αραιώσης SOLVENT 450. Εφαρμόστε δύο στρώσεις για άριστα αποτελέσματα.

» Εάν μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης μεσολαβήσουν πάνω από 24 ώρες, επιβάλλεται πριν την εφαρμογή της δεύτερης, ελαφρό γυαλοχαρτάρισμα και καθαρισμός της επιφάνειας από τα υπολείμματα.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 70%.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με SOLVENT 450.
- » Μην αδειάζετε τα υπολείμματα και τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.
- » Διατηρείστε τα δοχεία κλειστά σε προστατευμένο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία του ηλίου και τον παγετό, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- » Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό του χώρου και χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό για την προστασία της αναπνοής.
- » Μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής ή παγετού για τις επόμενες 48 ώρες.
- » Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής σχετικής υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής αυξάνονται, ενώ σε αντίθετες συνθήκες μειώνονται.
- » Το B συστατικό επηρεάζεται από την υγρασία και θα πρέπει να παραμένει κλειστό μετά την αποσφράγιση του.
- » Μπορεί να εφαρμοστεί (εσωτερικά) και να αφεθεί μόνο του, εφόσον η απόχρωσή του δεν ενοχλεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου και συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

