Τεχνικό Φυλλάδιο

INTEPOX TR PRIMER

ΔΙΑΦΑΝΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 2 ΣΥΣ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Το INTEPOX TR PRIMER είναι διάφανο εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών δομικών επιφανειών με διαλύτες. Διεισδύει βαθιά και σταθεροποιεί το υπόστρωμα, σφραγίζοντας τους πόρους και τα τριχωειδή. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση, έχει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στην τριβή. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα οξέα, τα αλκάλια, σε πετρελαιοειδή, σε διαλύτες, το θαλασσινό νερό κ.α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Μέθοδος Εφαρμογής:	Πινέλο, ρολλό, πιστόλι
Αναλογία ανάμιξης (κ.β.):	4A : 1B
Αραίωση:	Έτοιμο προς χρήση
Απόδοση:	6 - 8 m^2/Kg ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Στέγνωμα:	Σε αφή: 1 - 2 ώρες
Επαναβαφή:	Μετά από 16 - 24 ώρες
Χρόνος Ζωής μείγματος:	2 - 3 ώρες
Αποχρώσεις:	Διάφανο
Συσκευασία (A+B):	Μεταλλικά δοχεία 5Kg, 20Kg
Αποθήκευση:	Σε προστατευμένο χώρο σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C

Π.Ο.Ε. (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ): Κατηγορία A/η Δ. 'Συνδετικά αστάρια'. Οριακή τιμή ΠΟΕ: 750g/l (2010). Το προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 749g/l Π.Ο.Ε.

Εκδόθηκε: 15/4/2023
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ INTECHROM | ΚΩΝ. Ι. ΤΣΕΜΠΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
118ο ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΤΡΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 20400
Τ.: 27430-29115 | www.intechrom.gr | info@intechrom.gr

Τεχνικό Φυλλάδιο

INTEPOX TR PRIMER

ΔΙΑΦΑΝΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 2 ΣΥΣ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, άλατα ή άλλα σαθρά υλικά και να έχουν λειανθεί με τα κατάλληλα μέσα. Κενά και μικρορωγμές γεμίζονται με τον κατάλληλο στόκο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προσθέστε το συστατικό Β μέσα στο συστατικό Α και αναμίξτε για 4 - 5 λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών (300στρ./λεπτό). Η επόμενη στρώση εφαρμόζεται μετά από 16 έως 24 ώρες.

» Εάν μεσολαβήσουν πάνω από 24 ώρες, επιβάλλεται ελαφρό γυαλοχαρτάρισμα και καθαρισμός της επιφάνειας από τα υπολείμματα.

Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής από 15 έως 30°C και σχετική υγρασία κάτω του 70%. Μην εφαρμόζετε εάν η υγρασία του υποστρώματος είναι μεγαλύτερη από 4%. Στη περίπτωση νέου τσιμεντοειδούς υποστρώματος η εφαρμογή γίνεται μετά από 28 ημέρες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

» Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με SOLVENT 450.

» Μην αδειάζετε τα υπολείμματα και τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

» Διατηρείστε τα δοχεία κλειστά σε προστατευμένο χώρο, μακρυά απο την ακτινοβολία του ηλίου και τον παγετό, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

» Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό του χώρου και χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό για την προστασία της αναπνοής.

» Μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής ή παγετού για τις επόμενες 48 ώρες.

» Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής σχετικής υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής αυξάνονται, ενώ σε αντίθετες συνθήκες μειώνονται.

» Το Β συστατικό επηρεάζεται από την υγρασία και θα πρέπει να παραμένει κλειστό μετά την αποσφράγισή του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου και συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προιόντος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ INTECHROM | ΚΩΝ. Ι. ΤΣΕΜΠΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
118ο ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΤΡΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 20400
Τ.: 27430-29115 | www.intechrom.gr | info@intechrom.gr