

ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ



Το INTEXYL είναι βερνίκι ξύλου διαλύτη για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Προστατεύει και αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου, δημιουργώντας ένα όμορφο γυαλιστερό ή σατινέ φινίρισμα. Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, έπιπλα, πέργκολες, περιφράξεις, κ. α. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει θαυμάσια και έχει υψηλή ελαστικότητα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Μέθοδος Εφαρμογής:	Πινέλο, ρολλό, πιστόλι.
Αραίωση:	Έως 5% με White Spirit
Απόδοση:	11 - 13 m ² /Lt ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Στέγνωμα:	Σε αφή: 3 - 4 ώρες.
Επαναβαφή:	Μετά από 16 - 24 ώρες.
Αποχρώσεις:	Άχρωμο. Γυαλιστερό και Σατινέ.
Συσκευασία:	Μεταλλικά δοχεία 0.75Lt, 2.5Lt.
Αποθήκευση:	Σε προστατευμένο χώρο σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

Εκδόθηκε: 13/2/2020.
Το παρόν αντικαθιστά
κάθε προηγούμενο

Π.Ο.Ε. (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ): Κατηγορία Α/ε Δ. 'Εσωτερικής/ Εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου'. Οριακή τιμή ΠΟΕ: 400g/l (2010). Το προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 399g/l Π.Ο.Ε.



INTEXYL

ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος:	Αλκυδικό βερνίκι.
Πυκνότητα:	0.93 ± 0,02 kg/Lt
Ιξώδες:	61 ± 5 KU
Στιλπνότητα (60°):	Γυαλιστερο: >90 μονάδες Σατινέ: 40 - 50 μονάδες
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ:	35 ± 5 μm ανά στρώση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, άλατα ή άλλα σαθρά υλικά και να έχουν λειανθεί με το κατάλληλο γυαλόχαρτο.

- » Σε νέες ξύλινες επιφάνειες προηγείται μία στρώση συντηρητικό INTESTAIN.
- » Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες αφαιρέστε όλα τα σαθρά χρώματα ή βερνίκια και αποχαρτάρετε ελαφρά με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραιώστε έως 5% κατ' όγκο με White Spirit. Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόστε 2 στρώσεις INTEXYL για τέλειο αποτέλεσμα με έλαχιστο χρόνο επαναβαφής τις 16 ώρες. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 70%.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με White Spirit ή Διαλυτικό Νίτρου.
- » Μην αδειάζετε τα υπολείμματα χρώματος και τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.
- » Διατηρείστε τα δοχεία κλειστά σε προστατευμένο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία του ηλίου και τον παγετό, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- » Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής σχετικής υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής αυξάνονται, ενώ σε αντίθετες συνθήκες μειώνονται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου και συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

