

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΒΑΦΗ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



Το INTEROX AQUA FLOOR είναι εποξειδική υδατοδιαλυτή βαφή δύο συστατικών. Εφαρμόζεται σε όλες τις δομικές επιφάνειες όπως μπετόν, πατητή τσιμεντοκονία, πλακάκια, τούβλα, κεραμικά κ.α. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση ακόμα και σε μη πορώδεις επιφάνειες και παλιά χρώματα. Είναι κατάλληλο επίσης για μεταλλικές, ξύλινες και πολυεστερικές επιφάνειες.

Έχει υψηλή σκληρότητα, ελαστικότητα και αντοχή στην τριβή. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε οξέα, αλκάλια, πετρελαιοειδή, ήπιους διαλύτες, απορρυπαντικά, θαλασσινό νερό κ.α. Ιδανικό για εφαρμογές σε κλειστούς χώρους όπου η παρουσία διαλυτών δεν είναι επιθυμητή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Μέθοδος Εφαρμογής:	Πινέλο, ρολλό, πιστόλι
Αναλογία ανάμιξης (κ.β.):	4A : 1B
Αραιώση:	» Σαν αστάρι: 20 - 25% » Σαν τελικό: 10 - 15% με καθαρό νερό.
Απόδοση:	5 - 6 m ² /Kg ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Στέγνωμα:	Σε αφή: 5 - 6 ώρες
Επαναβαφή/Βατότητα:	Μετά από 24 ώρες
Πλήρης Σκλήρυνση:	Μετά από 7 ημέρες
Χρόνος Ζωής μείγματος:	4 - 5 ώρες
Αποχρώσεις / Όψη:	Λευκό & αποχρώσεις RAL / Ημί-γυαλιστερό (60°:70 μονάδες)
Συσκευασία (A+B):	Πλαστικά δοχεία 1Kg, 3Kg, 9Kg

Εκδόθηκε: 25/5/2023.
Το παρόν αντικαθιστά
κάθε προηγούμενο

Π.Ο.Ε. (ΠΗΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ): Κατηγορία Α/ι Υ. Έιδικά επιχρίσματα δύο συστατικών. Οριακή τιμή ΠΟΕ: 140g/l (2010). Το προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 139g/l Π.Ο.Ε.



ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΒΑΦΗ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, άλατα ή άλλα σαθρά υλικά. Κενά και μικρορωγμές γεμίζονται με τον κατάλληλο στόκο. Ασταρώστε με το ίδιο το προϊόν ή με το INTEPOX AQUA PRIMER.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προσθέστε το συστατικό Β μέσα στο συστατικό Α και αναμίξτε για 1 - 2 λεπτά. Για χρήση ως αστάρι αραιώστε το μίγμα από 20 έως 25% με καθαρό νερό. Για χρήση ως τελικό αραιώστε από 10 έως 15% με καθαρό νερό. Η επόμενη στρώση εφαρμόζεται μετά από 24 ώρες.

» Εάν μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης μεσολαβήσουν πάνω από 36 ώρες, επιβάλλεται πριν την εφαρμογή της δεύτερης, ελαφρό γυαλοχαρτάρισμα και καθαρισμός της επιφάνειας από τα υπολείμματα.

Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής από 15 έως 30°C και σχετική υγρασία κάτω του 70%. Μην εφαρμόζετε εάν η υγρασία του υποστρώματος είναι μεγαλύτερη από 4%. Στη περίπτωση νέου τσιμεντοειδούς υποστρώματος η εφαρμογή γίνεται μετά από 28 ημέρες. Χρόνος ζωής μίγματος 4 - 5 ώρες (20°C).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα με νερό και απορρυπαντικό.
- » Μην αδειάζετε τα υπολείμματα και τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

» Διατηρείστε τα δοχεία κλειστά σε προστατευμένο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία του ηλίου και την υγρασία, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- » Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό του χώρου και χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό για την προστασία της αναπνοής.
- » Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής σχετικής υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής αυξάνονται, ενώ σε αντίθετες συνθήκες μειώνονται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου και συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

