

INTEROX FL PRIMER

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



Το INTEROX FL PRIMER είναι ένα έγχρωμο, εποξειδικό αστάρι δομικών επιφανειών δύο συστατικών με διαλύτες. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση σε οποιαδήποτε πορώδη ή μη επιφάνεια από μπετόν, πλακάκια, ψηφίδες, πέτρες, κεραμίδια, μάρμαρα, κ.α. Έχει υψηλή σκληρότητα, αντοχή στην τριβή και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα οξέα, τα αλκάλια, σε πετρελαιοειδή, σε διαλύτες, το θαλασσινό νερό κ.α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Μέθοδος Εφαρμογής:	Πινέλο, ρολλό, πιστόλι
Αναλογία ανάμιξης (κ.β.):	10A : 1B
Αραίωση:	» Πινέλο/ρολλό: Έως 5% » Πιστόλι: Έως 15% με SOLVENT 450 της INTECHROM
Απόδοση:	6 - 8 m ² /kg ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Στέγνωμα:	Σε αφή: 1 - 2 ώρες
Επαναβαφή:	Μετά από 16 - 24 ώρες
Χρόνος Ζωής μείγματος:	4 - 5 ώρες
Αποχρώσεις:	Γκρι
Συσκευασία (A+B):	Μεταλλικά δοχεία 5Kg, 20Kg
Αποθήκευση:	Σε προστατευμένο χώρο σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C

Εκδόθηκε: 13/12/2022.
Το παρόν αντικαθιστά
κάθε προηγούμενο

Π.Ο.Ε. (ΠΗΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ): Κατηγορία Α/ι Δ. 'Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών'. Οριακή τιμή ΠΟΕ: 500g/l (2010). Το προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 499g/l Π.Ο.Ε.



INTEROX FL PRIMER

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, άλατα ή άλλα σαθρά υλικά και να έχουν λειανθεί με τα κατάλληλα μέσα. Τυχόν κενά και μικρορωγμές πρέπει να γεμίζονται με τον κατάλληλο στόκο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προσθέστε το συστατικό Β μέσα στο συστατικό Α και αναμίξτε για 4 - 5 λεπτά με δρόπανο χαμηλών στροφών (300στρ./λεπτό). Αραιώστε το μίγμα έως 5% για χρήση με πινέλο/ρολλό και έως 15% για χρήση με πιστόλι, με SOLVENT 450 της INTECHROM. Η επόμενη στρώση εφαρμόζεται μετά από 16 έως 24 ώρες.

» Εάν μεσολαβήσουν πάνω από 24 ώρες, επιβάλλεται ελαφρό γυαλοχαρτάρισμα και καθαρισμός της επιφάνειας από τα υπολείμματα.

Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής από 15 έως 30°C και σχετική υγρασία κάτω του 70%. Μην εφαρμόζετε εάν η υγρασία του υποστρώματος είναι μεγαλύτερη από 4%. Στη περίπτωση νέου τσιμεντοειδούς υποστρώματος η εφαρμογή γίνεται μετά από 28 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου και συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με SOLVENT 450.
- » Μην αδειάζετε τα υπολείμματα και τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.
- » Διατηρείστε τα δοχεία κλειστά σε προστατευμένο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία του ηλίου και τον παγετό, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- » Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό του χώρου και χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό για την προστασία της αναπνοής.
- » Μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής ή παγετού για τις επόμενες 48 ώρες.
- » Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής σχετικής υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής αυξάνονται, ενώ σε αντίθετες συνθήκες μειώνονται.
- » Το Β συστατικό επηρεάζεται από την υγρασία και θα πρέπει να παραμένει κλειστό μετά την αποσφράγιση του.

