

SILAQUA 99

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΟΡΩΔΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



Το SILAQUA 99 είναι υδατικό διάλυμα εμποτισμού νανοτεχνολογίας, κατάλληλο για την πλήρη και μακροχρόνια προστασία πορώδων επιφανειών. Αδιαβροχοποιεί και προστατεύει τις επιφάνειες από ελαιώδης λεκέδες, υγρασία, άλατα, μήκυτες, μούχλα και άλλους ρύπους, ενώ παράλληλα επιτρέπει την διαπνοή τους.

Εφαρμόζεται σε φυσικούς λίθους, σοβά, τούβλα, εμφανή μπετόν, κεραμίδια, αρμούς πλακιδίων, πορώδη μάρμαρα, μωσαϊκά κ.α, χωρίς να δημιουργεί φιλμ και αφήνοντας αναλλοίωτη την όψη της επιφάνειας. Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Μέθοδος Εφαρμογής:	Πινέλο, ρολλό, πιστόλι
Αραιώση:	Έτοιμο προς χρήση.
Απόδοση:	6 - 10 m ² /Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας
Στέγνωμα:	Σε αφή: 1 ώρα
Συσκευασία:	Πλαστικά δοχεία 1Lt, 5Lt, 15Lt, 200Lt* (*κατόπιν παραγγελίας)
Αποθήκευση:	Σε προστατευμένο χώρο σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C

Εκδόθηκε: 27/4/2023.
Το παρόν αντικαθιστά
κάθε προηγούμενο

Π.Ο.Ε. (ΠΗΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ): Κατηγορία Α/θ Υ. 'ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού'. Οριακή τιμή ΠΟΕ: 140g/l (2010). Το προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 0 g/l Π.Ο.Ε.



SILAQUA 99

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΟΡΩΔΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές (ή ελαφρώς υγρές) και απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, άλατα ή άλλα σαθρά υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε ομοιόμορφα πάνω στο υπόστρωμα με πινέλο, ρολλό ή πιστόλι. Μετά από 2 - 3 λεπτά αφαιρέστε το πλεονάζον υλικό με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί.

Σε πολύ απορροφητικά υποστρώματα απαιτείται και δεύτερη στρώση, η οποία εφαρμόζεται όσο η πρώτη είναι ακόμα νωπή.

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 80%.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.
- » Μην αδειάζετε τα υπολείμματα και τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.
- » Διατηρείστε τα δοχεία κλειστά σε προστατευμένο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία του ηλίου και τον παγετό, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- » Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό του χώρου και χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό για την προστασία της αναπνοής.
- » Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής σχετικής υγρασίας οι χρόνοι στεγνώματος αυξάνονται, ενώ σε αντίθετες συνθήκες μειώνονται.
- » Η επιφάνεια αποκτά πλήρη αδιαβροχή μετά από 24 ώρες.
- » Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται μετά από 35 - 40 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου και συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

